



2325

OÜ PIGIPADA,
Mäo tee 1, Sillaotsa küla 72758, Paide vald, Järvamaa, Eesti Vabariik

16

004 – CPR – 2016/02/05

EVS-EN 13808:2013

**Katioonne polümeermodifitseeritud bituumenemulsioon
C65 BP4**

Kasutusala: Pindamistööd

EMULSIOON:

| | | |
|---|------------|-----------|
| Tingviskoossus, 40 °C, ava 4mm | EN 12846-1 | 5 - 70 s |
| Lagunemisindeks | EN 13075-1 | 110 – 195 |
| Eraldatud sideaine sisaldus | EN 1428 | 63-67% |
| Naftadestilaadi sisaldus | EN 1428 | ≤ 3,0% |
| Jääk sõelal avaga 0,5 mm | EN 1429 | ≤ 0,2 % |
| Jääk sõelal avaga 0,5mm peale 7 päevast houstumist | EN 1429 | ≤ 0,5 % |

AURUSTAMISEJÄRGNE LÄHTEBITUUMENI MARK:

| | | |
|-------------------------|---------|---------------|
| Penetratsioon, 25 °C – | EN 1426 | ≤ 220 x 0,1mm |
| Pehmenemistäpp - | EN 1427 | ≥ 43 °C |
| Elastne taastuvus 10 °C | EN13398 | ≥ 50% |