



2325

**OÜ PIGIPADA
TSIRGULIINA TEHAS,**

Tehnika tänav 1, Tsirguliina, Tõlliste vald 68316, Valgamaa, Eesti Vabariik

17

004– CPR – 2017/06/07

EVS-EN 13808:2013

**Katioonne bituumenemulsioon
C60B2**

Kasutusala: Lappimine, mustsegu, stabiliseerimine

Tingviskoossus, 40 °C, ava 4mm	EN 12846-1	5 - 70 s
Lagunemisindeks	EN 13075-1	≤110
Eraldatud sideaine sisaldus	EN 1428	58-62%
Naftadestilaadi sisaldus	EN 1428	≤ 3,0%
Jääk sõelal avaga 0,5 mm	EN 1429	≤ 0,2 %
Jääk sõelal avaga 0,5mm peale 7 päevast houstumist	EN 1429	≤ 0,5 %

AURUSTAMISEJÄRGNE LÄHTEBITUUMENI MARK:

Penetratsioon, 25 °C –	EN 1426	≤ 220 x 0,1mm
Pehmenemistäpp -	EN 1427	≥35 °C